

Einmalhandschuh Nitril X-Grip Black



EN ISO 374-1:2016
+A1:2018



EN ISO 374-5:2016



Beschreibung	Nitril-Einmalhandschuh für harte Beanspruchung Länge: 24 cm lang Wandstärke Handfläche (Textur): ~0,19 mm (~ 7 mil) Wandstärke Stulpe (glatt): ~0,10 mm Gewicht Größe M: 6,5 g/Stück +/-0,5g Dehnbarkeit (vor Alterung): > 500 % Dehnbarkeit (nach Alterung): > 400 % Reißfestigkeit (vor Alterung): > 14,0 MPa Reißfestigkeit (nach Alterung): > 14,0 MPa			
Dimensionen:	Artnr	Größe	Weite (Stulpe)	Gewicht
	153085	S / 6,5 -7	80 - 90 mm	5,8 +/-0,5 g
	153086	M / 7,5 -8	90-100 mm	6,5 +/-0,5 g
	153087	L / 8,5 -9	103-113mm	7,1 +/-0,5 g
	153088	XL / 9,5 -10	108-118mm	7,7 +/-0,5 g
	153089	XXL / 10,5 -11	117-127 mm	8,0 +/-0,5 g
Material	Nitril			
Einsatzbereiche	Industrie, Technik, Chemikalienschutz, Landwirtschaft			
Produktvorteile	reißfeste und langlebige Werkstatthandschuhe beidseitig genoppte Oberfläche (Diamond Pattern) links und rechts verwendbar lebensmittelecht latex- und puderfrei frei von Allergie auslösenden Thiuramen, Thiazolen und Latexproteinen			
Einzelverpackung	zu 50 Stück im Spenderkarton			
Normen	KAT III, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-4:2019,			

Logistische Daten:

Artnr.	Größe	Barcode	Mindestabnahme	Verpackungseinheiten	Pal
153085	S / 6,5 -7	4018653427620	1 Packung	1/10	360
153086	M / 7,5-8	4018653427583	1 Packung	1/10	360
153087	L / 8,5-9	4018653427590	1 Packung	1/10	360
153088	XL / 9,5-10	4018653427606	1 Packung	1/10	360
153089	XXL / 10,5-11	4018653427613	1 Packung	1/10	360

Zertifizierung:

A) Chemikalienbeständigkeit nach EN ISO 374-1:2016 + A1 2018, Typ B, EN 374-4:2019

Kennnr	Chemikalie	CAS-Nr.	Klasse	Leistungsstufe*	Degradation
J	n-Heptan	142-85-5	Aliphatischer Kohlenwasserstoff	2	29,7%
K	Natriumhydroxid 40%	1310-73-2	Anorganische Base	6	-100,7%
O	Ammoniakwasser 25%	1336-21-6	Organische Base	1	-37%
P	Wasserstoffperoxid 30%	7722-84-1	Anorganische Peroxide	3	-2,8%
T	Formaldehyd 37%	50-00-0	Aldehyd	6	-18,2%

*Legende:

Leistungsstufe	1	2	3	4	5	6
Durchbruchzeit (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

B) Mikrobielle Beständigkeit nach EN ISO 374-5:2016

Schutz gegen Bakterien und Pilzsporen: Bestanden

Schutz gegen Viren: Bestanden